



富泰貿易股份有限公司

高雄市三民區熱河二街 167 號

TEL: (07)315-7585 (5 線)

FAX: (07)315-7177

JXBHgran CBS (CZ) -80 硫化促進劑藥膠

產品指標

組成	80% N-環己基-2-苯並噻唑次磺醯胺 20% 載體和分散助劑
外觀	灰白色顆粒
密度	約 1.10g/cm ³
灰分	≤7%

作用 JXBHgran CBS-80 是一種高度活潑的後效促進劑，抗焦燒性能優良，加工安全，硫化時間短。在硫化溫度 138°C 以上時促進作用很強。常與 TMTD、DPG 或其他鹼性促進劑配合作第二促進劑。鹼性促進劑如秋蘭姆類和二硫代氨基甲酸鹽類可增強其活性。

用量 NR : 0.5-1.0 phr 與 2.5-3.5 phr 硫磺並用；
0.5 phr 與 1.5-3.0 phr 硫磺和 0.3 phr 秋蘭姆類促進劑並用。
SBR : 1.0-1.4phr 與 1.5-2.5 phr 硫磺和 0-0.2 phr 秋蘭姆類促進劑並用>

應用 一般用於胎面、軟管、輸送帶、鞋底等。


包裝 25 kg/箱

儲存 陰涼乾燥條件下，儲存期至少一年。

化學名稱 N-環己基-2-苯並噻唑次磺醯胺

分子式 C₁₃H₁₆N₂S₂

分子結構



分子量 264.41

CAS 編號 95-33-0

技術指標 外觀：灰白色粉末

初熔點：≥98.0 °C

加熱減量：≤0.30%

灰分：≤0.30%

本品可應用於天然膠及合成膠，幾乎所有橡膠製品包括輪胎、膠管、工業製品、生活用品、電線及海綿製品等。