



# 富泰貿易股份有限公司

高雄市三民區熱河二街 167 號

TEL: (07)315-7585 (5 線)

FAX: (07)315-7177

## JXBHgran DPG (D) -80 硫化促進劑藥膠

產品指標	組成	80% N,N' -二苯胍 20% 載體和分散助劑
	外觀	灰白色顆粒
	密度	約 1.06g/cm <sup>3</sup>
	灰分	≤5%

**作用** JXBHgran DPG-80 提供了很長時間的焦燒和相對緩慢的硫化，它會導致輕微變色，不能用於淺色製品，除非作為活化劑加入。JXBHgran DPG-80 能活化噻唑類催化劑，在丁基橡膠和三元乙丙橡膠中，JXBHgran DPG-80 的效果不明顯。

**用量** 主促進劑：1.0-2.0 phr 與 2.5-3.5 phr 硫磺並用；  
第二促進劑：0.1-0.25 phr 與 0.75-1.0 phr 噻唑類和 2.5 phr 硫磺並用。

**應用** 可用於各種橡膠工業製品。


**包裝** 25 kg/箱

**儲存** 陰涼乾燥條件下，儲存期至少一年。

**化學名稱** N,N' -二苯胍

**分子式** C<sub>13</sub>H<sub>13</sub>N<sub>3</sub>

**分子結構**



**分子量** 211.27

**CAS 編號** 102-06-7

**技術指標**

外觀：灰白色粉末

初熔點：≥145.0 °C

加熱減量：≤0.30%

灰分：≤0.30%

篩餘物 150μm：≤0.10%

篩餘物 63μm：≤0.50%

本品通用於天然膠與合成膠，不適用於乳膠。主要用於製造輪胎、膠板、膠鞋等橡膠工業製品。