



富泰貿易股份有限公司

高雄市三民區熱河二街 167 號

TEL: (07)315-7585 (5 線)

FAX: (07)315-7177

JXBHgran MBTS (DM) -75 硫化促進劑藥膠

產品指標	組成	75% 二硫化二苯並噻唑 25% 載體和分散助劑
	外觀	米色顆粒
	密度	約 1.27g/cm ³
	灰分	≤7%

作用 JXBHgran MBTS-75 是一種具有良好加工安全性的通用型準超速促進劑，可以單獨使用，也可以與其他促進劑並用。與活化的二硫代氨基甲酸鹽類促進劑並用可防止焦燒。秋蘭姆類、二硫代氨基甲酸鹽類以及醛胺類促進劑對 JXBHgran MBTS-75 均有活化作用。在 CR 膠料的加工和硫化中具有延遲作用。當與超速促進劑並用時 JXBHgran MBTS-75 能改善加工安全性。使用 JXBHgran MBTS-75 的硫化膠具有良好的耐熱老化性能。

用量 NR : 1.2-2.2 phr 與 2.0-3.0 phr 硫磺並用。
NBR : 1.2-2.2 phr 與 0.2-2.0 phr 硫磺並用。
SBR : 1.2-3.3 phr 與 1.0-3.0 phr 硫磺並用。

應用 一般用於耐熱工業製品，電纜護套及絕緣層，硬質橡膠。


包裝 25 kg/箱

儲存 陰涼乾燥條件下，儲存期至少一年。

化學名稱 二硫化二苯並噻唑

分子式 C₁₄H₈N₂S₄

分子結構



分子量 332.50

CAS 編號 120-78-5

技術指標 外觀：灰白色或淡黃色粉末

初熔點：≥170.0 °C

加熱減量：≤0.30%

灰分：≤0.30%

天然膠及多種合成膠用促進劑，可產生平坦和中速硫化，硫化溫度較高，有顯著的後效性，不會早期硫化，操作安全，易分散，不污染，硫化膠耐老化。本品單獨使用硫化速度慢，通常都與秋蘭姆類、二硫代氨基甲酸鹽類、醛胺類、胍類促進劑並用，是 G 型氯丁膠的優良抗焦燒劑。主要用於製造輪胎、膠管、膠鞋、膠布等工業品。在氯丁膠中還可以起到增塑劑或者延遲劑的作用。